

KS-コンテナバッグ

BLACK HAWK-2T (2トン用耐侯型3年タイプ)

BLACK HAWK-2T仕様書

サイズ(本体)	Φ1100mmXH1100mm
サイズ(注入口)	Φ1100mm X 800mm
ベルト巾	100mm
材質	ポリプロピレン
容量	—m ³
耐荷重	2トン
入数	10枚入り
原産国	中国

**ハイグレードUV剤
耐紫外線 ブラックボディ**

長時間の土木工事に最適！

災害時の土のうとして！

河川工事にも威力発揮！

自社工場一貫生産により品質安定

品質試験データ

試験項目	標準時	耐侯900時間	試験方法
袋材引張強度 タテ(N/cm)	520	506	JIS L 1096
袋材引張強度 ヨコ(N/cm)	567	508	JIS L 1096
ベルト引張強度(KN/全巾)	31.7	32.7	JIS D 4604
開孔径 O95(mm)	0.116		ASTM D 4751
透水係数(cm/s)	1.00X10 ⁻²		JIS L 1096
残存率	90%以上(サンシャインアーク灯式耐侯試験)		JIS B 7753

上記物性は試験値であり保証値ではありません

**サンシャインカーボンアーク灯式耐侯試験結果
約3年後(耐侯900時間)残存率90%以上**

取り扱い上、下記の事項を必ず守ってお使いください。

- ①、吊り上げ作業時、危険ですので本体の下に決して入らないでください。
- ②、吊り上げは、吊りロープ、ベルトを中央に集結させ、荷重が本体の全体に均等にかかるように水平に吊り上げてください。
- ③、片吊り、引きずり及び横倒し等の作業はしないでください。
- ④、吊り上げは、必ず1ずつにしてください。
- ⑤、紫外線耐侯剤(UV剤)を配合しておりますが、屋外で保管はおさげください。
- ⑥、屋外で使用場合、直射日光をさけ湿気の少ない場所で必ずカバー等をかけ、紫外線が当たらないようにしてください。
- ⑦、急激な吊り上げ、吊り下げまたは停止、及び運搬時の急発進、急停止など激しい作業はしないでください。
- ⑧、吊りロープ、ベルトの磨耗、亀裂等を避けるため、クレーンやフォークリフトの鋭利な部分は必ずカバー等の養生をしてください。
- ⑨、本製品はワンウェイ用ですので使用は1回限りとし、補修、補強としての再利用はしないでください。
- ⑩、本製品の最大吊り上げ荷重は1000kgです。これを超える荷重での使用は決してしないでください。また、鉄屑、がれき、廃材等の鋭利な物を入れると亀裂、破損することがありますのでおさげください。

※各種物質の1立米あたりの重量

水=1トン、土=1.7トン、砂=1.7トン、砂利=1.8トン

コンクリート=2.4トン、鉄筋コンクリート=2.4トン

▲警告▲

※2段積みの場合、ひな壇積みしてください。



●取扱店

